Produktinformation

PI 18/09/11/2025

Scheibenabdichtung abtupfbar



Beschreibung

Scheibenabdichtung abtupfbar ist eine dauerklebrige, abtupfbare, nicht härtende und nicht überlackierbare Dichtmasse auf Polyisobuthylenbasis. Sie wird in erster Linie in der Automobilindustrie eingesetzt um Abdichtungen an gummigelagerten Front-, Heck- und Seitenscheiben zwischen Gummi und Glas, bzw. Gummi und Karosserie vorzunehmen. Des Weiteren wird die Scheibenabdichtung abtupfbar eingesetzt, um Abdichtungen bei Überlappungen, Stößen, Falze, Verschraubungen, Abdeckleisten, zwischen Blech, Glas, Kunststoff, Holz und anderen Werkstoffen mit- und untereinander vorzunehmen.

Eigenschaften

- hohe Klebrigkeit
- geruchslos
- nicht überlackierbar
- abtupfbar
- nicht härtend
- hervorragende Lackverträglichkeit

Technische Daten

Basis	Polyisobuthylen, Kunstharze, Füllstoff, Lösungsmittel
Form	pastös, flüssig
Aushärtung/Abbindung	Emission von Lösungsmittel
spezifisches Gewicht	ca. 1,4 kg/l
Verarbeitungszeit/Offenzeit bei 20 °C/50 % relative Feuchte	ca. 3 h
Feststoffanteil, 3 h bei 120 °C	ca. 89 % DIN 53216
Temperaturbeständigkeit	-30 - +100 °C
Verarbeitungstemperatur	+5 - +35 °C
chemische Beständigkeit	Wasser, verdünnte Säuren, Laugen
Farbe/Aussehen	schwarz
empfohlene Lagertemperatur	+10 - +30 °C
Mindesthaltbarkeit bei originalem, geschlossenem Gebinde	36 Monate

Einsatzgebiet

Liqui Moly Scheibenabdichtung abtupfbar wird eingesetzt, um elastische Abdichtungen im Automobil-, Anhänger-, Container- und Wohnwagenbau vorzunehmen. Des Weiteren wird dieses Produkt auch im Schiffsbau, in der Metallindustrie sowie in der Bauindustrie eingesetzt, um Abdichtungen vorzunehmen.

Anwendung

Die abzudichtenden Stellen müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Anschließend wird die Scheibenabdichtung abtupfbar mittels einer Handdruck- oder Druckluftkartuschenpistole verarbeitet. Für die Verarbeitung mit Druckluft wird ein Druck von ca. 2-3 bar empfohlen. Scheibenabdichtung abtupfbar wird nun in die zu bearbeitende Fugen, Rillen, Spalten usw. eingespritzt und ggf. verstrichen. Überschüssiges Material kann nach kurzer Ablüftzeit mit sich selbst bzw. mit einem Klebeband abgetupft werden.

Erhältliche Gebinde

310 ml Kartusche Kunststoff	6196 DE-EN-ES-FR-IT-NL-PT

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com