

Información del producto

Meguin Schwerlastfett



Characteristic data

Tipo de saponificación	Lithiumkomplexseife
Designación abreviada	KPF2N-20 DIN 51502
Clase NLGI	2 DIN 51818
Penetración trabajada	265-295 1/10 mm DIN ISO 2137
Temperatura de punto de goteo	> 260 °C DIN ISO 2176
Separación de aceite después de 7 días a 40 °C	2,3 % DIN 51817
Separación de aceite después de 18 horas a 40 °C	0,8 % DIN 51817
Fluopresión a -20 °C	<1400 mbar DIN 51805
Grado de corrosión Emcor	0/0 DIN 51802
Corrosión del cobre después de 24 horas a 100 °C	1 b DIN 51811
Comportamiento en presencia de agua	1-90 DIN 51807 Teil 1
Carga satisfactoria / de soldadura en el ensayo de 4 bolas	3000/3200 N DIN 51350 Teil 4
Desgaste/diámetro de la calota en el ensayo de 4 bolas	0,48 mm DIN 51350 Teil 5
Aceite básico	
Viscosidad a 40 °C	400 mm ² /s ASTM D 7042-04
Punto de combustión	248 °C DIN ISO 2592
Punto de fluidez	-18 °C DIN ISO 3016



Envases disponibles

25 kg Cubo de plástico	6450 D-GB
400 g Cartucho de plástico	8434 D-GB-F-HR-RUS-GR