Information produit

Meguin Schwerlastfett



Données techniques

Type de saponification	Lithiumkomplexseife
Désignation abrégée	KPF2N-20 DIN 51502
Classe NLGI	2 DIN 51818
Pénétration travaillée	265-295 1/10 mm DIN ISO 2137
Point de goutte	> 260 °C DIN ISO 2176
Séparation d'huile après 7 jours à 40 °C	2,3 % DIN 51817
Séparation d'huile après 18 heures à 40 °C	0,8 % DIN 51817
Pression d'écoulement à -20 °C	<1400 mbar DIN 51805
Degré de corrosion Emcor	0/0 DIN 51802
Corrosion cuivre après 24 heures à 100 °C	1 b DIN 51811
Résistance à l'eau	1-90 DIN 51807 Teil 1
Essai 4 billes charge OK/soudage	3000/3200 N DIN 51350 Teil 4
Essai 4 billes usure/diamètre de calotte	0,48 mm DIN 51350 Teil 5
Huile de base	
Viscosité à 40 °C	400 mm²/s ASTM D 7042-04
Point d'inflammation	248 °C DIN ISO 2592
Point d'écoulement	-18 °C DIN ISO 3016

Conditionnements disponibles

25 kg Seau plastique	6450 D-GB
400 g Cartouche plastique	8434 D-GB-F-HR-RUS-GR

Meguin GmbH & Co. KG
Mineraloelwerke

Rodener Str. 25
D-66740 Saarlouis
Germany

Phone: +49 (0)6831/8909-0
Fax: +49 (0)6831/8909-59
e-mail: vertrieb@meguin.de