

Product information

Meguin Schwerlastfett



Characteristic data

Tipo di saponificazione	Lithiumkomplexseife
Sigla	KPF2N-20 DIN 51502
Classe NLGI	2 DIN 51818
Penetrazione su provino manipolato	265-295 1/10 mm DIN ISO 2137
Punto di sgocciolamento	> 260 °C DIN ISO 2176
Separazione dell'olio dopo 7 giorni a 40 °C	2,3 % DIN 51817
Separazione dell'olio dopo 18 ore a 40 °C	0,8 % DIN 51817
Pressione di flusso a -20 °C	<1400 mbar DIN 51805
Grado di corrosione Emcor	0/0 DIN 51802
Corrosione del rame dopo 24 ore a 100 °C	1 b DIN 51811
Comportamento rispetto all'acqua	1-90 DIN 51807 Teil 1
Test SQS/forza di saldatura	3000/3200 N DIN 51350 Teil 4
SQS usura/diametro calotta	0,48 mm DIN 51350 Teil 5
Olio base	
Viscosità a 40 °C	400 mm ² /s ASTM D 7042-04
Punto di infiammabilità	248 °C DIN ISO 2592
Punto di scorrimento	-18 °C DIN ISO 3016

Available pack sizes

25 kg Secchio plastica	6450 D-GB
400 g Cartuccia plastica	8434 D-GB-F-HR-RUS-GR

