

Produktinformatie

Meguin Schwerlastfett



Characteristic data

Type verzeeping	Lithiumkomplexseife
Beknopte aanduiding	KPF2N-20 DIN 51502
NLGI-klasse	2 DIN 51818
Walkpenetratie	265-295 1/10 mm DIN ISO 2137
Druppelpunt	> 260 °C DIN ISO 2176
Olieafscheiding na 7 dagen bij 40 °C	2,3 % DIN 51817
Olieafscheiding na 18 uur bij 40 °C	0,8 % DIN 51817
Stroomdruk bij -20 °C	<1400 mbar DIN 51805
Emcor-corrosiegraad	0/0 DIN 51802
Kopercorrosie na 24 uur bij 100 °C	1 b DIN 51811
Gedrag bij water	1-90 DIN 51807 Teil 1
VKA prod./laskracht	3000/3200 N DIN 51350 Teil 4
VKA slijtage/diameter bolsegment basisolie	0,48 mm DIN 51350 Teil 5
Viscositeit bij 40 °C	400 mm ² /s ASTM D 7042-04
Vlampunt	248 °C DIN ISO 2592
Pourpoint	-18 °C DIN ISO 3016

Verpakking

25 kg Emmer kunststof	6450 D-GB
400 g Patroon kunststof	8434 D-GB-F-HR-RUS-GR

