Informações sobre o produto

Meguin Schwerlastfett



Characteristic data

Tipo de saponificação	Lithiumkomplexseife
Abreviatura	KPF2N-20 DIN 51502
Classe NLGI	2 DIN 51818
Penetração trabalhada	265-295 1/10 mm DIN ISO 2137
Ponto de gota	> 260 °C DIN ISO 2176
Separação de óleo após 7 dias a 40°C	2,3 % DIN 51817
Separação de óleo após 18 horas a 40°C	0,8 % DIN 51817
Pressão hidrodinâmica a -20°C	<1400 mbar DIN 51805
Grau de corrosão Emcor	0/0 DIN 51802
Corrosão de cobre após 24 horas a 100°C	1 b DIN 51811
Propriedades em relação a água	1-90 DIN 51807 Teil 1
Carga satisfatória / força de solda no teste de 4 esferas	3000/3200 N DIN 51350 Teil 4
Desgaste / diâmetro da calota no teste de 4 esferas	0,48 mm DIN 51350 Teil 5
Óleo básico	
Viscosidade a 40°C	400 mm²/s ASTM D 7042-04
Ponto de inflamação	248 °C DIN ISO 2592
Ponto de fluidez	-18 °C DIN ISO 3016

Embalagens disponíveis

25 kg Balde plástico	6450 D-GB
400 g Cartucho plástico	8434 D-GB-F-HR-RUS-GR

Meguin GmbH & Co. KG
Mineraloelwerke

Rodener Str. 25
D-66740 Saarlouis
Germany

Phone: +49 (0)6831/8909-0
Fax: +49 (0)6831/8909-59
e-mail: vertrieb@meguin.de