

Информация к продукту

Meguin Schwerlastfett



Технические данные

Вид замыливания	Lithiumkomplexseife
Краткое обозначение	KPF2N-20 DIN 51502
Класс NLGI	2 DIN 51818
Пенетрация качения	265-295 1/10 mm DIN ISO 2137
Точка каплепадения	> 260 °C DIN ISO 2176
Выделение масла в течении 7 дней при 40°C	2,3 % DIN 51817
Выделение масла в течении 18 часов при 40°C	0,8 % DIN 51817
Гидравлическое давление при -20°C	<1400 mbar DIN 51805
Коррозия по методике EMCOR	0/0 DIN 51802
Коррозия меди спустя 24 часа при 100°C	1 b DIN 51811
Поведение в воде	1-90 DIN 51807 Teil 1
VKA сила сварки	3000/3200 N DIN 51350 Teil 4
VKA износ	0,48 mm DIN 51350 Teil 5
базовое масло	
Вязкость при 40°C	400 mm ² /s ASTM D 7042-04
Температура вспышки	248 °C DIN ISO 2592
Температура застывания	-18 °C DIN ISO 3016

Имеющиеся упаковки

25 кг пластиковое ведро	6450 D-GB
400 г пластиковая коробка	8434 D-GB-F-HR-RUS-GR

