Product information

Meguin Schwerlastfett



Characteristic data

Saponification type	Lithiumkomplexseife
Brief description	KPF2N-20 DIN 51502
NLGI number	2 DIN 51818
Worked penetration	265-295 1/10 mm DIN ISO 2137
Dropping point	> 260 °C DIN ISO 2176
Oil separation after 7 days at 104 °F	2,3 % DIN 51817
Oil separation after 18 hours at 104 °F	0,8 % DIN 51817
Flow pressure at -4 °F	<1400 mbar DIN 51805
Emcor corrosion class	0/0 DIN 51802
Copper corosion after 24 hours at 212 °F	1 b DIN 51811
Behavior in the presence of water	1-90 DIN 51807 Teil 1
Four-ball tester material load/weld force	3000/3200 N DIN 51350 Teil 4
Four-ball tester wear/indentation diameter	0,48 mm DIN 51350 Teil 5
Base oil	
Viscosity at 104 °F	400 mm²/s ASTM D 7042-04
Flash point	248 °F DIN ISO 2592
Pour point	-18 °F DIN ISO 3016

Available pack sizes

25 kg Bucket plastic	6450 D-GB
400 g Cartridge plastic	8434 D-GB-F-HR-RUS-GR

Meguin GmbH & Co. KG
Mineraloelwerke

Rodener Str. 25
D-66740 Saarlouis
Germany

Phone: +49 (0)6831/8909-0
Fax: +49 (0)6831/8909-59
e-mail: vertrieb@meguin.de