

Περιγραφή

Πλήρως συνθετικό σπρέι ηλεκτρονικών συμβατό με τα πλαστικά για καθαρισμό και φροντίδα λερωμένων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Προστατεύει τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα, όπως τις επαφές, από διάβρωση με εκποτισμό της υγρασίας και του νερού. Εισχωρεί κάτω από επικαθίσεις οξειδίων και θειικών ενώσεων, μειώνοντας έτσι τις αντιστάσεις των επαφών, προστατεύοντας τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα και εξασφαλίζοντας ασφάλεια στη λειτουργία. Δεν προσβάλλει πλαστικά και λαστιχένια μέρη. Η συνταγή που στεγνώνει γρήγορα δεν αφήνει υπολείμματα και δεν περιέχει σιλικόνη.

Ιδιότητες

- καλή αντιδιαβρωτική προστασία
- χωρίς σιλικόνες
- δεν αφήνει υπολείμματα
- αποτρέπει αντιστάσεις επαφής
- ουδέτερο σε επαφή με λάστιχα και πλαστικά
- κατάλληλο και για εργασίες πάνω από το ύψος του κεφαλιού
- εισχωρεί κάτω από την υγρασία και την εκτοπίζει
- καθαρίζει λερωμένες επαφές

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χρώμα / όψη	blue
Βάση	synthetic oil
Ιξώδες στους 40 °C	49,5 mm ² /s
Ιξώδες στους 100 °C	7 mm ² /s
Δείκτης ιξώδους	145
Σημείο ροής	-53 °C DIN ISO 3016
απώλεια λόγω εξάτμισης (Noack)	2,1 % κατά βάρος DIN ISO 2909
περιεκτικότητα σε νερό	40 ppm Ω · cm DIN 51 581
αριθμός ουδετεροποίησης	0,03 mg KOH/g DIN 51 777 T 1
διάβρωση χαλκού	0-1 DIN 51 809
ειδική ηλεκτρική αντίσταση επαφής στους 20°C	1,6 · 10 ⁹ Ω · cm
Οσμή	characteristic
Μορφή	liquid

Πεδίο χρήσης

Για συντήρηση, φροντίδα, καθαρισμό και προστασία όλων των ηλεκτρικών μερών στο όχημα, όπως κουμπωτές συνδέσεις και συνδέσεις σύσφιξης, ντουί λαμπτήρων, διανομείς καλωδίων, διακοπτικές διατάξεις, ρελέ, πολλαπλασιαστές, διακόπτες, μίζες,



δυναμό, ασφάλειες, πόλους μπαταρίας, κεραίες καθώς και για λίπανση εξαρτημάτων μικρομηχανικής.

Εφαρμογή

Ψεκάστε τα ηλεκτρικά μέρη πριν από την τοποθέτηση, στη συνέχεια τοποθετήστε τα. Αφήστε το να δράσει περισσότερο σε έντονα διαβρωμένες επαφές. Τρίψτε με πανί ή βούρτσα τα αποκολλημένα υπολείμματα σκουριάς. Ο αναδιπλούμενος σωλήνας ψεκασμού εξασφαλίζει ακριβή σημειακό ψεκασμό. Με τον σωλήνα ψεκασμού κλειστό, ο ψεκασμός γίνεται σε μεγάλη επιφάνεια. Ψεκάζει και προς τα επάνω κατακόρυφα.

Υπόδειξη: Μετά τον ψεκασμό, περιμένετε 10 min για να στεγνώσει, πριν συνδέσετε το εξάρτημα σε πηγή τροφοδοσίας.

Διαθέσιμες συσκευασίες

400 ml δοχείο σπρέι 7386
DE-EN-ES-IT-PT

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.