

Siliconen-afdichtmassa rood

Eigenschappen

- goede hechting op verticale vlakken
- bestand tegen belastingen en trillingen
- uitstekende temperatuurbestendigheid
- vrij van oplosmiddelen, formaldehyde, CFK, PCB, PCP
- duurzaam elastisch
- maakt een veelzijdige toepassingsbereik mogelijk
- uitstekende bestendigheid tegen chemicaliën



Technische gegevens

Verwerkingstemperatuur	+5 to +35 °C
Kleur / uiterlijk	red
Gebruikstemperatuurgebied	-40 bis +250, kurzfristig bis +300/ -40 to +250, short- term to +300 °C
Basis	Silicone with oxime basis
Scheurrek	~ 350 %; ~ 2,5 N/mm ² DIN 53 504
Dichtheid	1,21 + 0,05 g/cm ³
Uithardingssnelheid bij 23 °C / 50% r.F	~ 2,0 mm/24h
Huidvormingstijd bij 23 °C/50% relatieve vochtigheid	6 min
Hardheid shore A	35 DIN 53505
Minimumhoudbaarheid bij origineel afgesloten blik	18 Monate
Aanbevolen opslagtemperatuur	10 - 30 °C

Verpakking

80 ml Patroon kunststof 8948
D-GB-F-ARAB

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.